

**Ochranné rukavice:** **GoodPRO 1/3/5-P22FP22(400) , 103-P22F(400)** OOP III. kategorie

**Výrobce:** **vochoc, s.r.o.**, Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, Česká republika [www.goodpro.cz](http://www.goodpro.cz)

**Materiál:**  
Aramid/sklo/PBI, gramáž 750 g/m<sup>2</sup>

**Popis:**  
Ochranné rukavice typu **GoodPRO 1/3/5-P22FP22(400) , 103-P22F(400)** poskytují svému uživateli nejen dostatečnou ochranu před tepelnými a mechanickými riziky, ale i mimořádný komfort a pohyblivost. Dlaňová i hřbetní část rukavice se skládá ze čtyř vrstev materiálu, z nichž každá plní odlišnou ochrannou funkci. Svrchní vrstva plní ochrannou funkci proti mechanickým rizikům a rozhodujícím způsobem chrání proti tepelným rizikům. Je zhotovena z aramid/sklo/PBI tkaniny o gramáži 750 g/m<sup>2</sup>. Veškeré švy ve svrchní vrstvě jsou provedeny kevlarovou nití. Střední izolační vrstva se podílí na ochranné funkci proti tepelným rizikům. Je tvořena z čisté vlněné textilie a kevlarového filcu v oblasti dlaně. Vnitřní vrstva chrání před porušením střední vlněnou vrstvu. Je tvořena bavlněnou tkaninou.

**Použití:**  
Zejména hutní a slévárenský průmysl, sklářský, metalurgický a strojírenský průmysl.

**Ochranná funkce rukavic:**  
Rukavice je vyrobena jakožto ochranná rukavice proti tepelným rizikům v souladu s normou EN 407 a normami na ni navazujícími. Dále splňuje požadavky na ochranu před mechanickými riziky podle normy EN 388 v odolnosti proti oděru, odolnosti proti proříznutí a roztržení. Vzhledem k vysokým třídám provedení ochrany před vysokými teplotami je splněn povinný požadavek na konstrukci, aby mohly být rukavice v případě náhlé potřeby a nutnosti snadno odstraněny (odloženy). Kromě ochrany před mechanickými riziky dlaňová část rukavice poskytuje ochranu i před kontaktním teplem.

**Provedené zkoušky:**

| <br><b>EN 407:2005</b><br><b>4 4 X X X X</b> | Testováno podle EN 407:2005     | Požadavek                                                       | Třída provedení |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                | Chování při hoření              | Doba dohořívání plamenem ≤ 2 s<br>Doba dohořívání žhnutím ≤ 5 s | <b>4</b>        |
|                                                                                                                                | Kontaktní teplo                 | ≥15 s / 500 °C                                                  | <b>4</b>        |
|                                                                                                                                | Konvekční teplo                 | -                                                               | <b>X</b>        |
|                                                                                                                                | Sálavé teplo                    | -                                                               | <b>X</b>        |
|                                                                                                                                | Malé rozstříky roztaveného kovu | -                                                               | <b>X</b>        |
|                                                                                                                                | Velké množství roztaveného kovu | -                                                               | <b>X</b>        |
| <br><b>EN 388:2004</b><br><b>1 5 4 X</b>    | Testováno podle EN 388:2004     | Požadavek                                                       | Třída provedení |
|                                                                                                                                | Odolnost proti oděru            | <100 cyklů                                                      | <b>1</b>        |
|                                                                                                                                | Odolnost proti proříznutí       | ≥20 (index)                                                     | <b>5</b>        |
|                                                                                                                                | Odolnost proti roztržení        | ≥75 N                                                           | <b>4</b>        |
|                                                                                                                                | Odolnost proti propíchnutí      | -                                                               | <b>X</b>        |

**Údržba a ošetřování:**

Je zakázáno chemické čištění a praní rukavic!



**Skladování:**

Skladujte v suchých a větraných místnostech. Chraňte před poškozením a účinky přímého slunečního záření i UV záření. V případě, že dojde k namočení rukavice, je třeba ji nechat uschnout na volně proudícím vzduchu.

**Poznámky:**

Udržujte rukavice čisté, špinavé rukavice mohou vést ke snížení ochrany. Rukavice jsou plně funkční pouze v originálním provedení, tj. bez neodborných zásahů. Před každým použitím rukavice je z důvodu bezpečnosti nutné provést jejich kontrolu a při odhalení závažných poškození ji včas vyřadit z používání. Rukavice nesmí být používány, jestliže jsou poškozeny v takovém rozsahu, že je snížena jejich ochranná funkce, například roztržení či prodření svrchní vrstvy nebo rozpárání švů, propálení nebo prodření. Životnost rukavice také snižuje, došlo-li k viditelným změnám svrchní vrstvy materiálu na rozsáhlejší ploše v důsledku delšího působení větších teplot, než pro jaké byla určena. Takto poškozené rukavici je třeba věnovat zvláštní pozornost a v případě potřeby je nutné ji včas vyřadit. Při používání je třeba se vyvarovat styku s kapalinami, zejména tuky a oleji. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním výrobku jinak, než je určeno a rovněž se zřídka odpovědnosti, je-li výrobek ošetřován nesprávným způsobem bez respektování zde uvedených pokynů. V případě potřeby doplnění technických informací, nejasností nebo dotazů kontaktujte výrobce.